

## Material 70 EPDM EP704101

**Änderungsindex** 02  
**Änderungsdatum** 05.02.2024

### Allgemeine Daten

Farbe: Schwarz  
Vernetzersystem: peroxidisch

### Allgemeine Prüfungen

	<b>Sollbereich</b>	<b>Typ. Werte</b>
<b>Dichte</b> DIN EN ISO 1183-1	1.18 ±0.02	g/cm <sup>3</sup>
<b>Härte</b> DIN ISO 48-4, Shore A	70 ±5	Shore
<b>Zugfestigkeit</b> DIN 53504	>12	MPa
<b>Bruchdehnung</b> DIN 53504	>250	%
<b>Weiterreißwiderstand</b> DIN ISO 34-1, C	<35	KN/m
<b>Druckverformungsrest</b> DIN ISO 815, 22 h, 100 °C	<18	%

### Temperaturbereich

statisch: -35 bis 140 °C

Die angegebenen Werte stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern (2mm Musterplatten) aus Laborfertigung. Die an Fertigteilen ermittelten Daten können in Abhängigkeit des Fertigungsverfahrens und der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen. Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

**Print date:** 30.04.2025