

Material

70 NBR NB70A501

Änderungsindex 01 **Änderungsdatum** 07.11.2017

Allgemeine Daten

Farbe: Schwarz
 Vernetzersystem: Schwefel

Allgemeine Prüfungen

	Sollbereich	Typ. Werte	
Dichte ASTM D297, 23 °C	1.27 ±0.03	1.27	g/cm ³
Härte ASTM D2240, Shore A, 23 °C	70 ±5	70	Shore
Zugfestigkeit ASTM D412, 23 °C		16	MPa
Bruchdehnung ASTM D412, 23 °C		356	%
Weiterreißwiderstand ASTM D624 C, 23 °C		51	KN/m
Kältetest ASTM D1329, TR10		-28	°C
Kältetest ASTM D1329, TR30		-22	°C
Kältetest ASTM D1329, TR50		-17	°C
Kältesprödigkeitstemperatur ASTM D 746, brittleness point		-23	°C
Druckverformungsrest ASTM D395 B, 70 h, 100 °C, 25 %		18.5	%

Temperaturbereich

statisch: -30 bis 100 °C

Die angegebenen Werte stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern (2mm Musterplatten) aus Laborfertigung. Die an Fertigteilen ermittelten Daten können in Abhängigkeit des Fertigungsverfahrens und der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen. Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Print date: 30.04.2025