

Technisches Datenblatt nach ASTM

Werkstoff

70 EPDM EP702706 E703X

schwarz

Vernetzung: Schwefel

Änderungsindex

1

Änderungsdatum

03.07.2017

Seite

1 / 3

Allgemeine Prüfungen

	Sollbereich	Typ. Werte	
Dichte ASTM D 1817, 23 °C	1.12 ±0.03	1.12	g/cm ³
Härte ASTM D 2240, Shore A, 23 °C	70 ±5	70	Shore
Zugfestigkeit ASTM D 412	---	9.7	MPa
Reißdehnung ASTM D 412	---	348	%
Ozonbeständigkeit DIN 53509, 50 °C, 72 h, 50 pphm, 50 %	---	0	Rating
Druckverformungsrest DIN 53517 A, 24 h, 100 °C, 25 %	---	20	%
Druckverformungsrest DIN 53517 A, 70 h, 100 °C, 25 %	---	22	%
Kältetest ASTM D 1329, TR10	---	-43.5	°C
Kältetest ASTM D1329, TR50	---	-27.7	°C
Kältetest ASTM D2137, brittleness point	---	-51	°C

Übersicht der Freigaben

Diese Übersicht ist rein informativ und stellt keine Konformitätsbestätigung (DoC) dar. Bitte beachten sie die jeweiligen Konformitätsbestätigungen mit den darin genannten Bedingungen sowie die Gültigkeitsdauer.

	Land	Bauteil	Bemerkung	Gültig bis
Info ROHS und ELV			EU 2000/53 (ELV) inklusive EU 2011/65 und EU2015/863 (ROHS III)	siehe DoC

Freudenberg

Freudenberg Industrial Services GmbH
 Global Material Technology
 Nadja Güldner
 Telefon: -
 Fax: -
 Email: FIS.Compound.CRC@fst.com

Technisches Datenblatt nach ASTM

Werkstoff

70 EPDM EP702706 E703X

schwarz

Vernetzung: Schwefel

Änderungsindex 1
Änderungsdatum 03.07.2017

Seite 2 / 3

Änderung nach Alterung: in Dest. Wasser: 70h/100°C

Härte (ASTM D2240, Shore A, 23 °C)
 Zugfestigkeit (ASTM D412)
 Reißdehnung (ASTM D412)
 Volumenänderung (DIN 53521)

Shore
 MPa
 %
 %

Anlieferwert	Ist-Werte	
	Nach Lagerung	Änderungen
70	69.5	-1
9.7	10.6	9 %
348	348	0 %
	0.5	

Änderung nach Alterung: in IRM 901: 100h/70°C

Härte (ASTM D2240, Shore A, 23 °C)
 Volumenänderung (DIN 53521)

Shore
 %

Anlieferwert	Ist-Werte	
	Nach Lagerung	Änderungen
70	52	-18
	65	%

Änderung nach Alterung: in Luft: 70h/100°C

Härte (ASTM D2240, Shore A, 23 °C)
 Zugfestigkeit (ASTM D412)
 Reißdehnung (ASTM D412)

Shore
 MPa
 %

Anlieferwert	Ist-Werte	
	Nach Lagerung	Änderungen
70	73	3
9.7	10.6	9 %
348	240	-31 %

Änderung nach Alterung: in Luft: 70h/125°C

Härte (ASTM D2240, Shore A, 23 °C)
 Zugfestigkeit (ASTM D412)
 Reißdehnung (ASTM D412)

Shore
 MPa
 %

Anlieferwert	Ist-Werte	
	Nach Lagerung	Änderungen
70	74	4
9.7	10.9	12 %
348	261	-25 %

Freudenberg

Freudenberg Industrial Services GmbH
 Global Material Technology
 Nadja Güldner
 Telefon: -
 Fax: -
 Email: FIS.Compound.CRC@fst.com

Technisches Datenblatt nach ASTM

Werkstoff
70 EPDM EP702706 E703X
schwarz

Vernetzung: Schwefel

Änderungsindex

1

Änderungsdatum

03.07.2017

Seite

3 / 3

Keine ASTM D2000 Prüfungen verfügbar

Die angegebenen Werte stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern (2mm Musterplatten). Die an Fertigteilen ermittelten Daten können in Abhängigkeit des Fertigungsverfahrens und der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Freudenberg

Freudenberg Industrial Services GmbH
Global Material Technology
Nadja Güldner
Telefon: -
Fax: -
Email: FIS.Compound.CRC@fst.com