

Technisches Datenblatt nach ASTM

Werkstoff

70 NBR N700M

schwarz

Vernetzung: Schwefel

Änderungsindex

1

Änderungsdatum

29.07.2021

Seite

1 / 3

Allgemeine Prüfungen

Dichte

ASTM D297, 23 °C

Sollbereich Typ. Werte

g/cm³

Härte

ASTM D2240, Shore A, 23 °C

70 ±5

67

Shore

Zugfestigkeit

ASTM D412, C, 23 °C

> 14

14.9

MPa

Reißdehnung

ASTM D412, C, 23 °C

> 250

398

%

Druckverformungsrest

ASTM D395, Prüfkörper B, 22 h, 100 °C, 25 %

< 25

12

%

Übersicht der Freigaben

Keine Daten gefunden!

Freudenberg

Freudenberg FST GmbH

Technology&Innovation

Material Compliance

Telefon: -

Fax: -

Email: MaterialCompliance@fst.com

Technisches Datenblatt nach ASTM

Werkstoff

70 NBR N700M

schwarz

Vernetzung: Schwefel

Änderungsindex

1

Änderungsdatum

29.07.2021

Seite

2 / 3

Geprüft nach ASTM D 2000: M 2 BG 714 B14 EA14 EF11 EF21 EO14 EO34

Sollbereich

Härte	Shore	70 ±5
Zugfestigkeit	MPa	min. 14
Bruchdehnung	%	min. 250
B14 Druckverformungsrest 22h/100°C	%	25
EA14 Änderung nach Alterung in Dest. Wasser 70h/100°C		
Härte	Shore A	±10
Volumen	%	±15
EF11 Änderung nach Alterung in Fuel A 70h/23°C		
Härte	Shore A	±10
Zugfestigkeit	%	-25
Bruchdehnung	%	-25
Volumen	%	-5 bis 10
EF21 Änderung nach Alterung in Fuel B 70h/23°C		
Härte	Shore A	0 bis -30
Zugfestigkeit	%	-60
Bruchdehnung	%	-60
Volumen	%	0 bis 40
EO14 Änderung nach Alterung in IRM 901 70h/100°C		
Härte	Shore A	-5 bis 10
Zugfestigkeit	%	-25
Bruchdehnung	%	-45
Volumen	%	-10 bis 5
EO34 Änderung nach Alterung in IRM 903 70h/100°C		
Härte	Shore A	-10 bis 5

Freudenberg

Freudenberg FST GmbH

Technology&Innovation

Material Compliance

Telefon: -

Fax: -

Email: MaterialCompliance@fst.com

Technisches Datenblatt nach ASTM

Werkstoff

70 NBR N700M

schwarz

Vernetzung: Schwefel

Änderungsindex	Änderungsdatum		Seite	3 / 3
1	29.07.2021			
		Zugfestigkeit	%	-45
		Bruchdehnung	%	-45
		Volumen	%	0 bis 25

Die angegebenen Werte stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern (2mm Musterplatten). Die an Fertigteilen ermittelten Daten können in Abhängigkeit des Fertigungsverfahrens und der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Freudenberg

Freudenberg FST GmbH
Technology&Innovation
Material Compliance

Telefon: -

Fax: -

Email: MaterialCompliance@fst.com