

Material

80 FKM FP801804

Version 03 **Freigegeben am** 05.02.2024

Allgemeine Daten

Farbe: Grün
Vernetzersystem: bisphenolisch

Konformitätserklärungen für - DVGW Gas sind auf Anfrage für ausgewählte Artikel erhältlich. Bitte kontaktieren Sie den Ihnen bekannten Sales Ansprechpartner oder schreiben Sie an info@fst.com.

Allgemeine Prüfungen	Sollbereich	Typ. Werte	
Dichte CNS 5341-96	2.12 ±0.03	2.11	g/cm ³
Härte ASTM D2240-15, Shore A	80 ±5	79	Shore
Zugfestigkeit ASTM D412-16		16.8	MPa
Bruchdehnung ASTM D412-16		179	%
Spannungswert 100 %, ASTM D412-16		9.5	MPa
Druckverformungsrest ASTM D395-18, B, 22 h, 175 °C, plied		11	%
Druckverformungsrest ASTM D395-18, B, 22 h, 200 °C, plied		15	%
Kältetest ASTM D1329-16, TR10		-16.3	°C

Dieses Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Änderungen bleiben vorbehalten. Die angegebenen Werte stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern (2mm Musterplatten) aus Laborfertigung. Die an Fertigteilen ermittelten Daten können in Abhängigkeit des Fertigungsverfahrens und der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen. Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Druckdatum: 20.10.2025