

Material

80 FKM FP802701

Änderungsindex 02
Änderungsdatum 03.07.2017

Allgemeine Daten

Farbe: Schwarz
Vernetzersystem: bisphenolisch

Konformitätserklärungen für - DVGW Gas sind auf Anfrage für ausgewählte Artikel erhältlich. Bitte kontaktieren Sie den Ihnen bekannten Sales Ansprechpartner oder schreiben Sie an info@fst.com.

Allgemeine Prüfungen

	Sollbereich	Typ. Werte	
Dichte ASTM D297	1.91 ±0.03	1.91	g/cm ³
Härte ASTM D 2240, Shore A	80 ±5	80	Shore
Zugfestigkeit ASTM D412		14.3	MPa
Bruchdehnung ASTM D412		175	%
Weiterreißwiderstand ASTM D 624, B		31	KN/m
Kältesprödigkeitstemperatur ASTM D 746		-17	°C
Kältetest ASTM D1329, TR10		-17	°C
Druckverformungsrest ASTM D395, B, 70 h, 200 °C, 25 %		20	%

Temperaturbereich

statisch: -20 bis 200 °C

Die angegebenen Werte stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern (2mm Musterplatten) aus Laborfertigung. Die an Fertigteilen ermittelten Daten können in Abhängigkeit des Fertigungsverfahrens und der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen. Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Print date: 30.04.2025