

Material 80 NBR 186349

Änderungsindex 05 **Änderungsdatum** 25.04.2024

Allgemeine Daten

Farbe: Kastanienbraun
 Vernetzersystem: Schwefel

Allgemeine Prüfungen

Sollbereich **Typ. Werte**

Dichte DIN EN ISO 1183-1	1.3	g/cm ³
Härte DIN ISO 7619-1	81	Shore
Spannungswert 100 %, DIN 53504, S2	7.6	MPa
Zugfestigkeit DIN 53504, S2	13.3	MPa
Druckverformungsrest DIN ISO 815, Slab B, 22 h, 100 °C, 25 %	28	%
Bruchdehnung DIN 53504, S2	206	%
Glasübergangstemperatur ISO 11357-2, DSC	-29	°C

Temperaturbereich

statisch: -40 bis 100 °C
 dynamisch: -30 bis 100 °C

Die angegebenen Werte stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern (2mm Musterplatten) aus Laborfertigung. Die an Fertigteilen ermittelten Daten können in Abhängigkeit des Fertigungsverfahrens und der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen. Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Print date: 30.04.2025