

Material

94 AU 30000

Änderungsindex 07 Änderungsdatum 30.03.2022

Allgemeine Daten

Farbe: Blau

Allgemeine Prüfungen

	Sollbereich	Typ. Werte	
Dichte DIN EN ISO 1183-1, 23 °C	1.17 ±0.02	1.17	g/cm ³
Härte DIN ISO 7619-1, Shore A, 23 °C	95 ±3	95	Shore
Härte DIN ISO 7619-1, Shore D, 23 °C	47 ±5	47	Shore
Spannungswert 100 %, DIN 53504, S2, 23 °C	>12	13.5	MPa
Zugfestigkeit DIN 53504, S2, 23 °C	>55	62	MPa
Bruchdehnung DIN 53504, S2, 23 °C	>440	470	%
Weiterreißwiderstand DIN ISO 34-1, B (b), 23 °C		96	KN/m
Druckverformungsrest DIN ISO 815, 24 h, 100 °C, 10 %		35	%
Druckverformungsrest DIN ISO 815, 24 h, 125 °C, 10 %		63	%
Glasübergangstemperatur ISO 11357-2, DSC		-42	°C
Torsions-Schwingungs-Versuch DIN EN ISO 6721-2A		-31	

Temperaturbereich

statisch: -35 bis 120 °C

Die angegebenen Werte stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern (2mm Musterplatten) aus Laborfertigung. Die an Fertigteilen ermittelten Daten können in Abhängigkeit des Fertigungsverfahrens und der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen. Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Print date: 30.04.2025