

Werkstoff EPDM MT0511

schwarz

Membrantuch mit PA 6.6

Änderungsindex
2

Änderungsdatum
28.02.2022

Seite 1 / 2

Allgemeine Prüfungen

| | Sollbereich | Typ. Werte | |
|---|-----------------|------------|------------------|
| Dicke DIN EN ISO 2286-3 | 0.6 ±0.06 | --- | mm |
| Breite DIN EN ISO 2286-1 | 1400 +150/-100 | --- | mm |
| Flächengewicht DIN EN ISO 2286-2 | 690 +70/-60 | --- | g/m ² |
| Zugkraft DIN EN ISO 1421, Verfahren 1, längs Kette/warp | > 1200 | --- | N/5cm |
| Zugkraft DIN EN ISO 1421, Verfahren 1, quer Schuß/weft | > 1200 | --- | N/5cm |
| Zugkraft-Dehnung DIN EN ISO 1421, Verfahren 1, längs Kette/warp | > 15 | --- | % |
| Zugkraft-Dehnung DIN EN ISO 1421, Verfahren 1, quer Schuß/weft | > 15 | --- | % |
| Berstdruck DIN EN ISO 13938-1, 50 cm ² | > 9 | --- | bar |
| Quellung , Gewichtszunahme DIN ISO 1817, Wasser, 72 h, 85 °C, all-sided | < 10 | --- | % |
| Quellung , Gewichtszunahme DIN ISO 1817, DOT 4, 72 h, 85 °C, all-sided | < 5 | --- | % |
| Temperatureinsatzbereich | -45°C bis 120°C | | |

Übersicht der Freigaben
Keine Daten gefunden!

Freudenberg

Freudenberg FST GmbH
Technology&Innovation
Material Compliance
Telefon: -
Fax: -
Email: MaterialCompliance@fst.com

Werkstoff EPDM MT0511

schwarz

Membrantuch mit PA 6.6

Änderungsindex

2

Änderungsdatum

28.02.2022

Seite

2 / 2

Keine ASTM D2000 Prüfungen verfügbar

Die angegebenen Werte stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern (2mm Musterplatten). Die an Fertigteilen ermittelten Daten können in Abhängigkeit des Fertigungsverfahrens und der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Freudenberg

Freudenberg FST GmbH
Technology&Innovation
Material Compliance

Telefon: -

Fax: -

Email: MaterialCompliance@fst.com