

Technisches Datenblatt nach ASTM

Werkstoff

FKM FP802701

schwarz

Vernetzung: bisphenolisch

Änderungsindex
2

Änderungsdatum
03.07.2017

Seite 1 / 3

Allgemeine Prüfungen

	Sollbereich	Typ. Werte	
Dichte ASTM D297	1.91 ±0.03	1.91	g/cm ³
Härte ASTM D 2240, Shore A	80 ±5	80	Shore
Zugfestigkeit ASTM D412	---	14.3	MPa
Reißdehnung ASTM D412	---	175	%
Weiterreißwiderstand ASTM D 624, B	---	31	KN/m
Kältebeständigkeit ASTM D 746	---	-17	
Kältetest ASTM D1329, TR10	---	-17	°C
Druckverformungsrest ASTM D395, Prüfkörper B, 70 h, 200 °C, 25 %	---	20	%

Temperatureinsatzbereich -20°C bis 200°C

Übersicht der Freigaben

Diese Übersicht ist rein informativ und stellt keine Konformitätsbestätigung (DoC) dar. Bitte beachten sie die jeweiligen Konformitätsbestätigungen mit den darin genannten Bedingungen sowie die Gültigkeitsdauer.

	Land	Bauteil	Bemerkung	Gültig bis
ADI Frei			siehe Zertifikat	siehe DoC
DVGW	D		DIN EN 549 H3 E1	01 / 2027
Baumusterprüfzertifikat				
Gas				
DVGW	D		DIN EN 549 H3 E1	01 / 2027
Baumusterprüfzertifikat				
Gas				
Info ROHS und ELV			EU 2000/53 (ELV) inklusive EU 2011/65 und EU2015/863 (ROHS III)	siehe DoC

Freudenberg

Freudenberg Industrial Services GmbH
 Global Material Technology
 Nadja Güldner

Telefon: -
 Fax: -
 Email: FIS.Compound.CRC@fst.com



Technisches Datenblatt nach ASTM

Werkstoff

FKM FP802701

schwarz

Vernetzung: bisphenolisch

Änderungsindex

2

Änderungsdatum

03.07.2017

Seite 2 / 3

Änderung nach Alterung: in ASTM-Öl Nr. 3: 70h/150°C

Härte (ASTM D2240, Shore A)
Zugfestigkeit (ASTM D412)
Reißdehnung (ASTM D412)
Volumenänderung (ASTM D471)

Shore
MPa
%
%

Anlieferwert	Ist-Werte		
	Nach Änderungen Lagerung		
80	79	-1	
14.3	13.2	-8 %	
175	159.3	-9 %	
	2.2		

Änderung nach Alterung: in IRM 903: 70h/150°C

Härte (ASTM D2240, Shore A)
Zugfestigkeit (ASTM D412)
Reißdehnung (ASTM D412)
Volumenänderung (ASTM D471)

Shore
MPa
%
%

Anlieferwert	Ist-Werte		
	Nach Änderungen Lagerung		
80	78.5	-2	
14.3	12.7	-11 %	
175	179.4	2 %	
	2.4		

Änderung nach Alterung: in Luft: 70h/250°C

Härte (ASTM D2240, Shore A)
Zugfestigkeit (ASTM D412)
Reißdehnung (ASTM D412)

Shore
MPa
%

Anlieferwert	Ist-Werte		
	Nach Änderungen Lagerung		
80	82	2	
14.3	12.9	-10 %	
175	153.1	-13 %	

Freudenberg

Freudenberg Industrial Services GmbH
Global Material Technology
Nadja Güldner

Telefon: -
Fax: -
Email: FIS.Compound.CRC@fst.com



Technisches Datenblatt nach ASTM

Werkstoff

FKM FP802701

schwarz

Vernetzung: bisphenolisch

Änderungsindex

2

Änderungsdatum

03.07.2017

Seite

3 / 3

Keine ASTM D2000 Prüfungen verfügbar

Die angegebenen Werte stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern (2mm Musterplatten). Die an Fertigteilen ermittelten Daten können in Abhängigkeit des Fertigungsverfahrens und der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Freudenberg

Freudenberg Industrial Services GmbH
Global Material Technology
Nadja Güldner

Telefon: -
Fax: -
Email: FIS.Compound.CRC@fst.com

