

Werkstoff HGW HG517

schwarz

Baumwollgewebe - Phenolharz, Graphit

Änderungsindex

4

Änderungsdatum

20.12.2018

Seite

1 / 2

Allgemeine Prüfungen

Typ. Werte

Dichte

IEC 1183-A

1.30

g/cm³

Druckfestigkeit

ISO 604, until break (perpendicular to layers), 23 °C

280

MPa

Druck E-Modul

on basis of ISO 178, 23 °C

2462

MPa

Temperatureinsatzbereich

dynamisch: -40°C bis 100°C

Kurzzeitig: 140°C

Übersicht der Freigaben

Keine Daten gefunden!

Freudenberg

Freudenberg FST GmbH

Technology&Innovation

Material Compliance

Telefon: -

Fax: -

Email: MaterialCompliance@fst.com

Werkstoff HGW HG517

schwarz

Baumwollgewebe - Phenolharz, Graphit

Änderungsindex

4

Änderungsdatum

20.12.2018

Seite

2 / 2

Keine ASTM D2000 Prüfungen verfügbar

Lieferform: Ring

Die angegebenen Werte stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Prüfkörpern aus Laborfertigung. Die an Fertigteilen ermittelten Daten können in Abhängigkeit des Fertigungsverfahrens und der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Freudenberg

Freudenberg FST GmbH
Technology&Innovation
Material Compliance

Telefon: -

Fax: -

Email: MaterialCompliance@fst.com