

Technisches Datenblatt nach ASTM

Werkstoff

NBR NB703303

schwarz

Vernetzung: Schwefel

Änderungsindex

2

Änderungsdatum

06.02.2024

Seite

1 / 3

Allgemeine Prüfungen

	Sollbereich	Typ. Werte	
Dichte ASTM D 297, 23 °C	1.50 ±0.03	1.48	g/cm ³
Härte ASTM D 2240, Shore A, 23 °C	70 ±5	71	Shore
Zugfestigkeit ASTM D 412, 23 °C	---	10	MPa
Reißdehnung ASTM D 412, 23 °C	---	480	%
Druckverformungsrest ASTM D 395 B, 22 h, 100 °C	---	14	%
Temperatureinsatzbereich	-35°C bis 90°C		

Übersicht der Freigaben

Diese Übersicht ist rein informativ und stellt keine Konformitätsbestätigung (DoC) dar. Bitte beachten sie die jeweiligen Konformitätsbestätigungen mit den darin genannten Bedingungen sowie die Gültigkeitsdauer.

Land	Bauteil	Bemerkung	Gültig bis
Info ROHS und ELV		EU 2000/53 (ELV) inklusive EU 2011/65 und EU2015/863 (ROHS III)	siehe DoC

Änderung nach Alterung:

in Fuel A: 70h/23°C

		Ist-Werte		
		Anlieferwert	Nach Änderungen Lagerung	
Härte (ASTM D471, Shore A)	Shore	71	70	-1
Zugfestigkeit (ASTM D471)	MPa	10	10.8	8 %
Reißdehnung (ASTM D471)	%	480	451	-6 %
Volumenänderung (ASTM D471)	%		1	

Änderung nach Alterung:

in Fuel B: 70h/23°C

		Ist-Werte		
		Anlieferwert	Nach Änderungen Lagerung	
Härte (ASTM D471, Shore A)	Shore	71	63	-8
Zugfestigkeit (ASTM D471)	MPa	10	8	-20 %
Reißdehnung (ASTM D471)	%	480	422.4	-12 %
Volumenänderung (ASTM D471)	%		15	

Freudenberg

Freudenberg Industrial Services GmbH
 Global Material Technology
 Nadja Güldner
 Telefon: -
 Fax: -
 Email: FIS.Compound.CRC@fst.com

Technisches Datenblatt nach ASTM

Werkstoff

NBR NB703303

schwarz

Vernetzung: Schwefel

Änderungsindex

2

Änderungsdatum

06.02.2024

Seite 2 / 3

Änderung nach Alterung: in IRM 901: 70h/100°C

Härte (ASTM D471, Shore A)	Shore
Zugfestigkeit (ASTM D471)	MPa
Reißdehnung (ASTM D471)	%
Volumenänderung (ASTM D471)	%

Anlieferwert	Ist-Werte	
	Nach Lagerung	Änderungen
71	72	1
10	11.3	13 %
480	408	-15 %
	2	

Änderung nach Alterung: in IRM 903: 70h/100°C

Härte (ASTM D471, Shore A)	Shore
Zugfestigkeit (ASTM D471)	MPa
Reißdehnung (ASTM D471)	%
Volumenänderung (ASTM D471)	%

Anlieferwert	Ist-Werte	
	Nach Lagerung	Änderungen
71	68	-3
10	10.6	6 %
480	441.6	-8 %
	5	

Änderung nach Alterung: in Luft: 70h/100°C

Härte (ASTM D573, Shore A)	Shore
Zugfestigkeit (ASTM D573)	MPa
Reißdehnung (ASTM D573)	%

Anlieferwert	Ist-Werte	
	Nach Lagerung	Änderungen
71	73	2
10	11.2	12 %
480	414.2	-14 %

Freudenberg

Freudenberg Industrial Services GmbH

Global Material Technology

Nadja Güldner

Telefon: -

Fax: -

Email: FIS.Compound.CRC@fst.com

Technisches Datenblatt nach ASTM

Werkstoff

NBR NB703303

schwarz

Vernetzung: Schwefel

Änderungsindex

2

Änderungsdatum

06.02.2024

Seite

3 / 3

Keine ASTM D2000 Prüfungen verfügbar

Die angegebenen Werte stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern (2mm Musterplatten). Die an Fertigteilen ermittelten Daten können in Abhängigkeit des Fertigungsverfahrens und der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Freudenberg

Freudenberg Industrial Services GmbH

Global Material Technology

Nadja Güldner

Telefon: -

Fax: -

Email: FIS.Compound.CRC@fst.com