

Technisches Datenblatt nach ASTM

Werkstoff
PA6 L992CGM

schwarz

Änderungsindex	Änderungsdatum	Seite	1 / 2
1	22.06.2022		

Allgemeine Prüfungen

Sollbereich Typ. Werte

Dichte ASTM D792, 23 °C	---	1.49	g/cm ³
Härte ASTM D785, Rockwell R, 23 °C	---	120	Shore
Spannungswert ASTM D638	---	280	MPa
Zugfestigkeit ASTM D638	---	184	MPa
Reißdehnung ASTM D638	---	2.5	%

Temperatureinsatzbereich -40°C bis 135°C

Übersicht der Freigaben
Keine Daten gefunden!

Freudenberg

Freudenberg FST GmbH
Technology&Innovation
Material Compliance
Telefon: -
Fax: -
Email: MaterialCompliance@fst.com

Technisches Datenblatt nach ASTM

Werkstoff
PA6 L992CGM
schwarz

Änderungsindex

1

Änderungsdatum

22.06.2022

Seite

2 / 2

Keine ASTM D2000 Prüfungen verfügbar

Die angegebenen Werte stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern (2mm Musterplatten). Die an Fertigteilen ermittelten Daten können in Abhängigkeit des Fertigungsverfahrens und der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Freudenberg

Freudenberg FST GmbH
Technology&Innovation
Material Compliance

Telefon: -

Fax: -

Email: MaterialCompliance@fst.com