




Guarnizione a labbro SNI30



DESCRIZIONE

- Asimmetrico
- A semplice effetto
- Labbro interno accorciato
- Tenuta sul diametro esterno
- Labbro di tenuta incassato

FUNZIONE

- Tenuta di steli di pistoni
- Per l'utilizzo con carico di pressione unilaterale
- L'accumulo di pressione aumenta l'effetto di tenuta

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Buone prestazioni di tenuta statica e dinamica
- Elevata resistenza all'usura
- Semplice montaggio a scatto
- Design affidabile con ampia gamma di applicazioni per applicazioni moderatamente impegnative nell'industria generale
- Buon rapporto qualità-prezzo
- Prodotto da fornitori esterni certificati

CAMPI DI APPLICAZIONE


- Macchine edili
- Idraulica mobile


CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

- Si prega di consultare la scheda tecnica del materiale valida per il rispettivo materiale per ottenere informazioni aggiornate su omologazioni e certificazioni, poiché tali informazioni dipendono dal materiale e non possono essere elencate in modo esaustivo in questa sede.

INDICAZIONI DI PROGETTAZIONE

- La lunghezza e l'angolo degli smussi di montaggio devono essere realizzati in base al disegno dello spazio di installazione
- Per evitare danni, il tubo cilindrico e lo stelo del pistone / pistone devono essere smussati
- Rugosità superficiale dei fianchi della scanalatura $R_a \leq 3 \mu\text{m}$
- Rugosità superficiale del fondo della scanalatura $R_a \leq 1,8 \mu\text{m}$
- Rugosità superficiale della superficie di contrasto $R_a \leq 0,4 \mu\text{m}$





 DICHTOMATIK

Guarnizione a labbro SNI30

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


- Spazi di installazione semiaperti o chiusi possibili in un intervallo di dimensioni limitato
- Sbavare gli spigoli vivi, applicare smussi e raggi senza transizioni
- Pulire accuratamente lo spazio di montaggio prima del montaggio, rimuovere polvere, sporco, trucioli metallici ecc.
- Durante il montaggio, non tirare la guarnizione su spigoli vivi, filettature o scanalature per chiavette, coprirla eventualmente con un manicotto di montaggio
- Montaggio in una scanalatura chiusa e incisa
- Montaggio in scanalatura assiale aperta o chiusa, incisa
- Prima del montaggio del cilindro, lubrificare la guarnizione del pistone
- Lubrificare o ingrassare lo stelo del pistone prima del montaggio

INDICAZIONI PER LA CONSERVAZIONE

- Temperatura di stoccaggio < 25 °C
- Nessuna fonte di calore diretta
- Nessuna esposizione diretta alla luce solare
- Nessuna condensazione nel locale di stoccaggio
- Nessuna esposizione a ozono o radiazioni ionizzanti
- Raccomandazioni in conformità alla revisione della ISO 2230 del 16/09/1992

 DICHTOMATIK

 **FREUDENBERG**
SEALING TECHNOLOGIES



Guarnizione a labbro SNI30

Pressione [MPa]

TPU

40

Velocità di scorrimento [m/s]

TPU

0.5

Temperatura [°C]

TPU

-30...100

I valori indicati si basano su un numero limitato di prove effettuate su provini standardizzati (piastre campione da 2 mm) prodotti in laboratorio. I dati rilevati su componenti finiti possono differire dai valori sopra indicati in funzione del processo produttivo e della geometria dei componenti.

Le informazioni qui riportate si basano su prove di laboratorio e su fonti di dati ritenute affidabili. Si tratta di valori indicativi generali e non vincolanti, che non costituiscono alcuna garanzia di qualità specifiche o di idoneità per uno scopo particolare. L'idoneità di un prodotto per una specifica applicazione dipende dalle condizioni operative concrete e da una molteplicità di fattori. I test completi e la valutazione delle prestazioni del prodotto finale sono di responsabilità dell'utilizzatore. Freudenberg FST GmbH | www.fst.com